

условиях (40 кбар и 300° С) будет проведен рентгеновский анализ. Дело в том, что метастабильные формы различных элементов могут быть получены в условиях весьма далеких от области их устойчивости. Вспомним, например, метастабильные фазы углерода⁵⁹ или кремния⁶⁰, обладающие сложными кристаллическими структурами; однако на фазовых Р — Т-диаграммах этих элементов районы их стабильности пока еще не найдены.

То же самое относится и к гадолинию; для него метастабильная форма была получена при 40 кбар и 400° С. Рентгеновский анализ показал, что новая фаза обладает структурой типа самария, имеются также следы фазы, обладающей структурой типа лантана A3'⁵⁷.

У гадолиния Бриджмен отмечал и скачки объема, и аномалии хода кривой электросопротивления при давлении 20—25 кбар⁶¹. Однако вовсе не очевидно, что этому переходу соответствует найденная метастабильная фаза. Авторы работы⁵⁷ предлагают следующую схему смены кристаллических структур при полиморфных переходах под давлением у редкоземельных металлов: гексагональная плотноупакованная (тип A3) → тип самария → тип лантана (A3') → куб гранецентрированный (тип A1). Чтобы доказать действенность этой схемы или ее несостоятельность, необходим рентгеноструктурный анализ, проведенный в условиях высоких давлений.

Редкоземельные европий и иттербий более похожи на щелочноземельные металлы; это справедливо в отношении их химической активности (они двухвалентны) и таких физических свойств, как кристаллическая структура, летучесть, тугоплавкость, тепловое расширение и сжимаемость.

Подобие свойств европия и иттербия свойствам щелочноземельных металлов объясняется стабильностью наполовину заполненного и полностью заполненного 4f-состояния этих элементов. Их фазовые Р — Т-диаграммы, которые мы приводим на рис. 13

и 14, весьма похожи на диаграммы щелочноземельных металлов.

Европий имеет кривую плавления с ярко выраженным максимумом подобно тому, что мы видим для бария. Как и щелочноземельный барий, европий кристаллизуется в структуре кубической объемноцентрированной (тип A2). Считается, что скачок электросопротивления, который наблюдается в европии при 150—160 кбар⁶², следует отнести за счет полиморфного перехода с изменением решетки кубической объемноцентрированной в гексагональную плотноупакованную типа A3, т. е. за счет точно такого же структурного изменения, которое имеет место в барии при 59 кбар⁶³.

Если сходство между этими двумя металлами столь велико, то в европии при давлении порядка 30 кбар кажется возможным переход




Рис. 13. Р — Т-диаграмма Еу (по данным метода ДТА⁶⁵).




Рис. 14. Фазовая Р — Т-диаграмма Yb (по данным метода ДТА⁶³).

вида $A2 \rightarrow A2$ аналогично тому, что может происходить в барии при 17 кбар.

Редкоземельный иттербий по своим свойствам ближе всего к щелочноземельному стронцию, и, как это видно из рис. 6 и 14, фазовая $P-T$ -диаграмма этого элемента весьма похожа на диаграмму стронция⁶³. При обычных условиях и стронций, и иттербий кристаллизуются в решетке кубической гранецентрированной (тип A1), которая с увеличением температуры перестраивается в решетку кубическую объемно-центрированную. Как видно из $P-T$ -диаграмм, граница между а- и β -фазами этих элементов имеет отрицательный наклон, высокотемпературная фаза оказывается стабильной и при высоких давлениях. Рентгеноструктурный анализ, проведенный в условиях высоких давлений, с очевидностью подтвердил полное тождество этих двух модификаций⁶⁴.

6. МЕТАЛЛЫ III-Б ГРУППЫ

Несмотря на то, что для металлов III-Б группы построены достаточно полные $P-T$ -диаграммы до давлений 70 кбар, эта группа кажется наиболее трудной для каких-либо обобщений. Как будет видно ниже,




Рис. 15. Фазовые $P-T$ -диаграммы Al, Ga и In (по данным метода ДТА⁶⁵).

естественно рассмотреть вместе алюминий, галлий и индий и отдельно таллий.

Алюминий при обычных условиях имеет кубическую гранецентрированную типа A1 решетку и не обнаруживает полиморфизма ни под давлением, ни с изменением температуры. Этот металл имеет значительную электропроводность, которая слегка и монотонно увеличивается