

Как было показано для циркония, переход между этими фазами идет без скачка объема и не имеет гистерезиса; граница между фазами параллельна оси давлений. Возможно, что и для титана граница между аналогичными фазами тоже пойдет параллельно оси давлений.

Итак, сейчас можно сказать, что фазовые диаграммы титана и циркония имеют много общего, и хотя кривые плавления их еще не сняты (они лежат довольно высоко по температуре), однако скорее всего и они будут идти подобным образом. У элементов этой подгруппы последовательно от Ti к Hf растут температуры плавления и температуры перехода $\alpha \rightarrow \beta$, а давления, при которых происходят переходы $\alpha \rightarrow \omega$, уменьшаются. Следует отметить, однако, что в связи с такой последовательностью можно было бы ожидать у гафния полиморфизм при давлениях, меньших 60 кбар, но скачков объема или электросопротивления у этого металла не было найдено, а рентгеновский анализ под давлением не показал изменения структуры. Вопрос этот будет решен, конечно, с построением границ между полиморфными модификациями гафния в поле $P - T$.

8. ЭЛЕМЕНТЫ IV-Б ГРУППЫ

С ростом порядкового номера элементов группы углерода наблюдается постепенное изменение их физических свойств от металлоидных у углерода, полупроводниковых у кремния и германия до металлических у олова и свинца, которые при низких температурах являются уже сверхпроводниками. Также постепенно от элемента к элементу изменяется и их кристаллическая структура. При обычных условиях углерод имеет гексагональную слоистую структуру в графите (тип A9), кремний и германий — кубическую алмазную (тип A4), белое олово (β -Sn) имеет решетку тетрагональную объемноцентрированную (тип A5), а свинец — кубическую гранецентрированную (тип A1). Схематически эту последовательность структур в группе углерода можно записать так: A9 \rightarrow A4 \rightarrow A5 \rightarrow A1. Все элементы этой группы под воздействием давления или с изменением температуры испытывают полиморфные переходы. При этом оказывается, что модификации высокого давления обнаруживают ту же последовательность в смене структур, которая наблюдается в группе при переходе от элемента к элементу. Это явление легко понять, если рассмотреть в той же последовательности фазовые $P - T$ -диаграммы.

На рис. 18, а сплошной линией мы воспроизведим фазовую диаграмму углерода по работе⁷⁶. Стабильной формой углерода при обычных условиях является графит, а метастабильной — алмаз. Граница между этими двумя фазами по данным работы⁷⁶ выходит на кривую плавления при 130 кбар и 4100° К, а для кривой плавления алмаза предлагается значительный отрицательный наклон, так как скачки объема в графите, найденные в ударных волнах⁷⁸, приняты соответствующими плавлению. Вторая тройная точка на диаграмме (след выхода на кривую плавления границы между фазами алмаз — графит-II) лежит при 630 кбар и 1300° К. По данным другой работы⁷⁷ эта точка лежит при 600 кбар и 2900° К, а граница между графитом и алмазом выходит на кривую плавления при 150 кбар и 3300° К. Позже эти авторы, рассмотрев подробно свойства элементов IV-Б группы и изоэлектронных с ними соединений, образованных элементами III и V групп, предположили, что $P - T$ -диаграмма углерода должна иметь несколько иной вид⁷⁹. На рис. 18, а гипотетические границы между фазами, предложенные этими авторами, проведены штрих-пунктирными линиями. В данном случае скачки объема графита, найденные в ударных волнах⁷⁸, будут соответствовать полиморфному переходу алмаза в графит-II.

При этом было сделано предположение, что кривая плавления алмаза будет иметь гораздо меньший отрицательный наклон и заканчиваться в тройной точке с координатами 600 кбар и 2700° К; модификация графит-II будет иметь структуру типа белого олова тетрагональную объемноцентрированную (тип А5) и обладать кривой плавления с положительным наклоном⁷⁷. Если со временем эти предположения оправдаются, то




Рис. 18. а) Фазовая $P - T$ -диаграмма С (по данным⁷⁶). Звездочками отмечены тройные точки диаграммы, найденные в работе⁷⁷, кружками — координаты скачков объема, полученных в ударных волнах⁷⁸. Штрих-пунктирными линиями нанесены фазовые границы и треугольником — координаты тройной точки, предложенные в работе⁷⁹. Заштрихована область практического получения искусственных алмазов; б) $P - T$ -диаграммы Si и Ge, полученные методом ДТА⁷⁹. Звездочкой отмечены условия полиморфного перехода в Si⁸¹. $P - T$ -диаграмма Sb получена методом ДТА⁷⁹ (сплошная линия); пунктиром обозначены фазовые границы $\alpha - \beta$, найденные расчетным путем⁷⁹, штрих-пунктиром — границы, обнаруженные с помощью рентгеноструктурного анализа под давлением²⁵.

это будет лучшим доказательством правомочности выводов, сделанных на основании аналогий $P - T$ -фазовых диаграмм элементов периодической системы.

На рис. 18, б приводятся $P - T$ -диаграммы кремния и герmania, найденные методом дифференциального-термического анализа⁷⁹. Полупроводниковые кремний и германий под давлением 200