

на поля-  
я увеличи-

ении кон-  
центрации тем-

силы тока  
интервале

орных ком-  
пания поляри-  
шлем потен-  
циалом элек-  
трического данного

вступила  
13.II.1951

296, 1952.

Н. П. Жук,  
Кирико, Диссертан-  
т, Диссертант

1384, 1951.

## К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДАВЛЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

*М. Г. Гоникберг и Л. Ф. Верещагин*

Известно, что скорость цепной полимеризации и свойства полимеров определяются процессами инициирования материальных цепей, их роста и обрыва. Давление оказывает влияние на протекание этих процессов, обуславливая, при прочих равных условиях, рост скорости полимеризации и увеличение среднего молекулярного веса полимеров [1].

Стерн и Эйринг [2] предложили уравнение, связывающее константу скорости полимеризации  $k'$  с константами скорости инициирования, роста и обрыва материальных цепей:

$$k' = \frac{ck_4 k_3}{\left( c_w k_2 + \sum_i c_{bi} k_{1i} \right)}. \quad (1)$$

Здесь  $c$  — концентрация мономера;  $k_4$  — константа скорости инициирования цепей;  $k_3$  — константа скорости роста цепи;  $c_w$  — «эффективная концентрация» молекул на стенке сосуда;  $k_2$  — константа скорости обрыва цепей на стенке;  $c_{bi}$  — концентрация различных примесей (ингибиторов), обрывающих цепи в объеме;  $k_{1i}$  — константа скорости обрыва цепи в объеме. Авторы указывают, что влияние давления на скорость полимеризации проявляется через изменение отдельных констант, входящих в уравнение (1). По Стерну и Эйрингу можно принять величину  $k_4$  практически не зависящей от давления и считать  $k_3$  примерно пропорциональной давлению; зависимость  $k_1$  и  $k_2$  от давления соответствует изменению текучести. Авторы пытаются подтвердить это положение на примерах полимеризации изопрена при комнатной температуре и давлениях 2000—18 000 атм [3], а также изопрена и стирола при 150° и 1000—3000 атм [4]. По их расчетам знаменатель в уравнении (1) изменяется в первом случае  $\sim p^{-3}$ , а во втором  $\sim p^{-1}$ , что приближается к изменению текучести жидких органических соединений с ростом давления.

Нетрудно показать, однако, ошибочность такого рода расчетов. Она следует из того обстоятельства, что эти расчеты приводят к выводу о все ускоряющемся возрастании среднего молекулярного веса полимера с давлением. В уравнении (1) знаменатель характеризует скорость обрыва цепей. Мы можем, следовательно, написать для среднего молекулярного веса полимера

$$\bar{M} \sim \frac{k_3}{c_w k_2 + \sum_i c_{bi} k_{1i}}. \quad (2)$$

Отсюда следует, что, согласно вышеизложенному, значение  $\bar{M}$  пропорционально для первого рассматриваемого случая [3] — четвертой степени давления, а для второго [4] — квадрату давления. Между тем экспериментальными исследованиями [1, 6] установлено, что рост среднего молекулярного веса полимера с давлением является гораздо более медленным, причем он замедляется с увеличением давления, а не наоборот, как это следовало бы из расчетов Стерна и Эйринга. При давлениях в несколько тысяч атмосфер дальнейшее увеличение давления весьма незначительно оказывается на величине молекулярного веса.

Ниже мы попытаемся дать объяснение наблюдающихся закономерностей цепной термической полимеризации под давлением и подтвердить это объяснение на примере полимеризации стирола, изученной при сверхвысоких давлениях П. П. Кобеко, Е. В. Кувшинским и А. С. Семеновой [5], а также Джайлзом [6].

### Общие положения

Если мы рассматриваем процесс цепной термической полимеризации органических соединений при отсутствии специальных катализаторов и при максимально возможном удалении кислорода воздуха, то естественно