

предположить, что каждый из определяющих скорость полимеризации процессов — инициирование цепей, их рост и обрыв — связаны с необходимостью столкновения и химического взаимодействия либо двух мономерных молекул, либо мономера с радикалом, либо, наконец, двух радикалов [7]. Кроме того, обрыв растущей цепи полимера, очевидно, может происходить и на стенах сосуда, а также в объеме при столкновениях с молекулами веществ, являющимися примесями.

Рассмотрим вначале процесс цепной полимеризации, исключив действие стенок и примесей. Будем считать, что при инициировании цепей, их росте и обрыве реагирующие молекулы (радикалы) вначале образуют активированный комплекс. Согласно теории переходного состояния, влияние давления на константу скорости реакции k выражается уравнением:

$$\left(\frac{\partial \ln k}{\partial p} \right)_T = - \frac{\Delta v^\phi}{RT}, \quad (3)$$

где Δv^ϕ — изменение объема при образовании 1 моля активированного комплекса из исходных компонентов. Ранее нами было показано [8, 9], что это изменение объема в реакциях присоединения весьма близко по своей величине к общему изменению объема Δv при реакции, т. е. к разности молярных объемов продукта реакции и исходных компонентов. Поскольку Δv при реакциях присоединения отрицательно, скорость таких реакций, согласно (3), должна быстро возрастать с увеличением давления.

Нетрудно показать, что значение Δv в первом приближении одинаково как в случае соединения двух мономерных молекул (или радикалов) в активированный комплекс, так и при образовании такого комплекса из молекул (радикалов) мономера и полимера (или двух полимерных радикалов). Для этого достаточно допустить аддитивность молярных объемов мономерных звеньев полимерной цепи; такая приближенная аддитивность в действительности имеет место, как это будет ниже показано на примере стирола. Отсюда следует вывод, что давление в одинаковой степени ускоряет как процесс инициирования цепей, так и их рост (представляющий собой быструю последовательность присоединений мономерных молекул) и обрыв*.

Из данных по кинетике полимеризации стирола [5, 6] можно сделать общее заключение, что после некоторого индукционного периода суммарная скорость реакции полимеризации, измеряемая убылью мономера в единицу времени (dx/dt) , остается постоянной, пока не будут достигнуты концентрации полимера, превышающие 50%; в конце полимеризации наблюдается быстрое замедление ее скорости. Это обстоятельство позволяет рассматривать полимеризацию в ее начальной стадии (до $x = 0,5$) как реакцию нулевого порядка. Тогда константа скорости полимеризации

$$k_0 \sim \frac{k_1 k_2}{k_3}, \quad (4)$$

где k_1 и k_2 — константы скорости реакций инициирования и роста цепи; k_3 — константа реакции обрыва, обусловленной дезактивирующими столкновениями растущих полимерных цепей с молекулами (радикалами) мономера или полимера. Из сказанного выше следует:

$$\left(\frac{\partial \ln k_0}{\partial p} \right)_T \approx - \frac{\Delta v}{RT}, \quad (5)$$

* При пренебрежении действием стенок сосуда и примесей, а также иных факторов, обуславливающих рост среднего молекулярного веса полимера с увеличением давления.

где Δv
мономер
Введ
веса с
а также
фактор
не оста
систем
стности
ное вли
Весьма
молеку
ризаци
Это, во
с увели
В и
ния вс
с давле

где M_0
зации,

Ур
положе

В р
исслед
давлен
щи ди
усадки
довали
сильн
ла. Од
ного в
В п
полиме
ром об
на 55%
ризаци
послед
В. А.
ного в