

## Результаты определений теплоты фазового перехода в церии

№ серии	T, °C	Давление начала фазов. перехода, кг/см²		Площади диффер. записи термограмм, м²		$\frac{Ce}{S_{Hg}}$	Теплота фазов. перехода, кал/г-атом
		Ce	Hg	Ce	Hg		
1	13,2	6700	10400	3470	3140	1,11	
		6850	10350	3470	3130	1,11	
		6850	10350	3440	3150	1,09	
		6700	10350	3410	3050	1,12	
				3480	3140	1,11	
						Среднее	1,11
2	17,0	7000	11300	3110	2960	1,05	
		6850	11000	3150	3010	1,04	
		6900	10900	3190	2960	1,08	
				3150	2950	1,07	
						Среднее	1,06
							840
3	18,2	7200	11200	3630	3140	1,16	
		7100	11300	3780	3160	1,19	
		7150	11200	3850	3100	1,15	
		7100	11300	3600	3130	1,15	
						Среднее	1,16
							920

Результаты трех серий опытов представлены в таблице.

В последнем столбце таблицы проведены значения теплоты фазового перехода в церии  $Q_{Ce}$ , вычисленные по формуле\*:

$$Q_{Ce} = \frac{2,00 \cdot 140,13}{1,15 \cdot 0,97} q_{Hg} \cdot K$$

где  $q_{Hg}$  — теплота плавления 1 г ртути по данным Бриджмена [9] при температуре опыта;  $K$  — отношение площадей дифференциальной записи термограмм ( $S$  церия :  $S$  ртути).

Среднее значение  $Q_{Ce}$  из трех серий опытов (в каждой серии брались новые навески образцов и новые термопары) равно  $880 \pm 40$  кал/г-атом.

## ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты настоящего исследования подтверждают положение об идентичности модификации церия, образующейся при высоких давлениях с низкотемпературной его модификацией. Ранее Тромб и Фекс [11], исследуя поведение церия при низких температурах, обнаружили превращение его при  $109^{\circ}\text{K}$  с уменьшением объема на 10%. В связи с этим в работе [2] впервые было высказано предположение, что найденная Тромбом и Фексом модификация церия идентична с открытой Бриджменом [1] под высоким давлением. Впоследствии были опубликованы две работы, подтверждающие это предположение. Шух и Стурдинант [12] сообщили

\* Мы считаем превращение церия прошедшим полностью, так как давление в наших опытах повышалось до  $13\,000$  кг/см<sup>2</sup>; при таком давлении менее плотная модификация рентгенографически не обнаружена (см. [2]).

о проведенном ими ранее рентгенографическом исследовании кристаллической структуры церия при  $90^{\circ}\text{K}$ . При этом ими было обнаружено наличие двух кристаллических фаз: с обычной гранецентрированной кубической решеткой ( $a = 5,12 \text{ \AA}$ ) и со сжатой решеткой того же типа ( $a = 4,82 \text{ \AA}$ ), т. е. с теми же параметрами, что и в работе [2].

Результаты исследования электросопротивления церия при низких температурах [13] свидетельствуют о том, что новая более плотная модификация церия обладает значительно меньшим сопротивлением, чем модификация, существующая при обычной температуре.

Лаусон и Тинг Юан-Танг [2] не только высказали предположение об идентичности упомянутых двух модификаций церия, но и произвели приближенную оценку величины теплоты перехода под давлением, которая позволила бы построить диаграмму  $p - T$ , удовлетворяющую этому положению. По их расчетам, теплота превращения церия должна в этом случае составлять около  $0,04 \text{ eV}$ , т. е. около  $900 \text{ кал/г-атом}$ . Найденная нами экспериментально величина  $880 \pm 40 \text{ кал/г-атом}$  (при  $13-18^{\circ}\text{C}$ ) весьма близка к этому значению. Следует отметить, что построение кривой  $p - T$  непосредственно по экспериментальным данным о зависимости температуры фазового перехода от давления в случае церия осложняется кинетическими факторами (торможением и неполнотой перехода при низких температурах) (см. 11).

## ВЫВОДЫ

1. Описано применение метода термограмм для высоких давлений, основанное на сопоставлении тепловых эффектов фазовых превращений исследуемого вещества и эталона при различных, но близких давлениях и постоянной температуре.

2. Определена теплота фазового перехода церия, равная  $880 \pm 40 \text{ кал/г-атом}$  при температурах  $13-18^{\circ}\text{C}$  и давлении около  $7000 \text{ кг/см}^2$ .

3. Результаты исследования подтверждают положение об идентичности модификации церия, образующейся при высоких давлениях, с его низкотемпературной модификацией.

Академия наук СССР  
Институт кристаллографии  
Москва

Поступила  
26. I. 1956

## ЛИТЕРАТУРА

- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 62, 207, 1927.
- A. W. Lawson, T. Ing-Yan-Tang, Phys. Rev., 76, 301, 1949.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 76, 55, 1948.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 79, 164, 1951.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 81, 213, 1952.
- Л. Г. Берг и В. Я. Аносов, Журн. общ. химии, 12, 31, 1942.
- H. S. Yoder, Trans. Amer. Geophys. Union, 31, No. 6, 827, 1950.
- В. П. Бутузов, С. С. Бокша, М. Г. Гоникберг, ДАН, 108, 237, 1956.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 44, 255, 1909; 47, 347, 1911.
- М. К. Жоховский, Измерит. техника, № 5, 3, 1955.
- F. Trombe, M. Foech, Ann. chim., 19, 417, 1944.
- A. F. Schuch, J. H. Sturdivant, Journ. Chem. Phys., 18, 145, 1950.
- N. R. James, S. Legvold, F. King, Phys. Rev., 88, 1092, 1952.

DETERMINATION OF THE HEAT OF PHASE TRANSFORMATION IN CERIUM  
UNDER PRESSURE

M. G. Gonikberg, G. P. Shakhovskoi and V. P. Butuzov (Moscow)

## Summary

A thermographic determination has been made of the heat of the phase transformation in cerium at  $13-18^{\circ}\text{C}$  and a pressure of about  $7000 \text{ kg/cm}^2$ . The value for this quantity is  $880 \pm 40 \text{ cal/(g. atom)}$ , which confirms the identity of the modification of cerium formed under pressure with the low temperature modification.