

Результаты определений теплоты фазового перехода в церии

| № серии | T, °C | Давление начала фаз. перехода, кг/см ² | | Площади диффер. записи термограмм, мк ² | | Ce S _{Hg} | Теплота фаз. перехода, церия на 1 г-атом |
|---------|-------|---|-------|--|------|-----------------------|--|
| | | Ce | Hg | Ce | Hg | | |
| 1 | 13,2 | 6700 | 10400 | 3470 | 3140 | 1,11 | |
| | | 6850 | 10350 | 3470 | 3130 | 1,11 | |
| | | 6850 | 10350 | 3440 | 3150 | 1,09 | |
| | | 6700 | 10350 | 3410 | 3050 | 1,12 | |
| | | | | 3480 | 3140 | 1,11 | |
| | | | | | | Среднее 1,11 | 880 |
| 2 | 17,0 | 7000 | 11300 | 3110 | 2960 | 1,05 | |
| | | 6850 | 11000 | 3150 | 3010 | 1,04 | |
| | | 6900 | 10900 | 3190 | 2960 | 1,08 | |
| | | | | 3150 | 2950 | 1,07 | |
| | | | | | | Среднее 1,06 | 840 |
| | | | | | | | |
| 3 | 18,2 | 7200 | 11200 | 3630 | 3140 | 1,16 | |
| | | 7100 | 11300 | 3780 | 3160 | 1,19 | |
| | | 7150 | 11200 | 3850 | 3100 | 1,15 | |
| | | 7100 | 11300 | 3600 | 3130 | 1,15 | |
| | | | | | | Среднее 1,16 | 920 |
| | | | | | | | |

Результаты трех серий опытов представлены в таблице.

В последнем столбце таблицы проведены значения теплоты фазового перехода в церии Q_{Ce} , вычисленные по формуле*:

$$Q_{\text{Ce}} = \frac{2,00 \cdot 140,13}{1,15 - 0,97} q_{\text{Hg}} \cdot K$$

где q_{Hg} — теплота плавления 1 г ртути по данным Бриджмена [9] при температуре опыта; K — отношение площадей дифференциальной записи термограмм (S церия : S ртути).

Среднее значение Q_{Ce} из трех серий опытов (в каждой серии брались новые навески образцов и новые термопары) равно 880 ± 40 кал/г-атом.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты настоящего исследования подтверждают положение об идентичности модификации церия, образующейся при высоких давлениях с низкотемпературной его модификацией. Ранее Тромб и Фекс [11], исследуя поведение церия при низких температурах, обнаружили превращение его при 109°K с уменьшением объема на 10%. В связи с этим в работе [2] впервые было высказано предположение, что найденная Тромбом и Фексом модификация церия идентична с открытой Бриджменом [1] под высоким давлением. Впоследствии были опубликованы две работы, подтверждающие это предположение. Шух и Стурдивант [12] сообщили

* Мы считаем превращение церия прошедшим полностью, так как давление в наших опытах повышалось до $13\,000$ кг/см²; при таком давлении менее плотная модификация рентгенографически не обнаружена (см. [2]).

о проведенном ими ранее рентгенографическом исследовании кристаллической структуры церия при 90°K . При этом ими было обнаружено наличие двух кристаллических фаз: с обычной гранецентрированной кубической решеткой ($a = 5,12 \text{ \AA}$) и со сжатой решеткой того же типа ($a = 4,82 \text{ \AA}$), т. е. с теми же параметрами, что и в работе [2].

Результаты исследования электросопротивления церия при низких температурах [13] свидетельствуют о том, что новая более плотная модификация церия обладает значительно меньшим сопротивлением, чем модификация, существующая при обычной температуре.

Лаусон и Тинг Юан-Танг [2] не только высказали предположение об идентичности упомянутых двух модификаций церия, но и произвели приближенную оценку величины теплоты перехода под давлением, которая позволила бы построить диаграмму $p - T$, удовлетворяющую этому положению. По их расчетам, теплота превращения церия должна в этом случае составлять около $0,04 \text{ eV}$, т. е. около 900 кал/г-атом . Найденная нами экспериментально величина $880 \pm 40 \text{ кал/г-атом}$ (при $13-18^{\circ}\text{C}$) весьма близка к этому значению. Следует отметить, что построение кривой $p - T$ непосредственно по экспериментальным данным о зависимости температуры фазового перехода от давления в случае церия осложняется кинетическими факторами (торможением и неполнотой перехода при низких температурах) (см. 11).

ВЫВОДЫ

1. Описано применение метода термограмм для высоких давлений, основанное на сопоставлении тепловых эффектов фазовых превращений исследуемого вещества и эталона при различных, но близких давлениях и постоянной температуре.

2. Определена теплота фазового перехода церия, равная $880 \pm 40 \text{ кал/г-атом}$ при температурах $13-18^{\circ}\text{C}$ и давлении около 7000 кг/см^2 .

3. Результаты исследования подтверждают положение об идентичности модификации церия, образующейся при высоких давлениях, с его низкотемпературной модификацией.

Академия наук СССР
Институт кристаллографии
Москва

Поступила
26. I. 1956

ЛИТЕРАТУРА

- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 62, 207, 1927.
- A. W. Lawson, T. Ing-Yan-Tang, Phys. Rev., 76, 301, 1949.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 76, 55, 1948.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 79, 164, 1951.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 81, 213, 1952.
- Л. Г. Берг и В. Я. Аносов, Журн. общ. химии, 12, 31, 1942.
- Н. С. Йодер, Trans. Amer. Geophys. Union, 31, No. 6, 827, 1950.
- В. П. Бутузов, С. С. Бокша, М. Г. Гоникберг, ДАН, 108, 237, 1956.
- P. W. Bridgman, Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci., 44, 255, 1909; 47, 347, 1911.
- М. К. Жоховский, Измерит. техника, № 5, 3, 1955.
- F. Trombe, M. Foex, Ann. chim., 19, 417, 1944.
- A. F. Schuch, J. H. Sturdivant, Journ. Chem. Phys., 18, 145, 1950.
- N. R. James, S. Legvold, F. Ing, Phys. Rev., 88, 1092, 1952.

DETERMINATION OF THE HEAT OF PHASE TRANSFORMATION IN CERIUM UNDER PRESSURE

M. G. Gonikberg, G. P. Shakhovskoi and V. P. Butuzov (Moscow)

Summary

A thermographic determination has been made of the heat of the phase transformation in cerium at $13-18^{\circ}\text{C}$ and a pressure of about 7000 kg/cm^2 . The value for this quantity is $880 \pm 40 \text{ cal/(g. atom)}$, which confirms the identity of the modification of cerium formed under pressure with the low temperature modification.