

t	W	$\frac{W - W_0}{W_0 t}$
0°	0,838	—
47,3	0,975	346×10^{-5}
50,5	0,985	347
53,2	0,993	348
63,7	1,025	350
68,0	1,040	354
97,1	1,226	354

Tabelle 3. Pd 3.

$W'/W = 1,030$; $v = 20$. Atom-% H = 1,6.

$\sigma_0 = 9,39 \times 10^4$; $w_0 = 10,65 \times 10^{-6}$.

p	D	$D/p_{\text{beob.}}$	$D/p_{\text{ber.}}$
617	$13,8 \times 10^{-4}$	$22,35 \times 10^{-7}$	$22,6 \times 10^{-7}$
864	19,35	22,4	22,55
1050	23,60	22,5	22,5
1125	25,45	22,6	22,45
1294	29,1	22,5	22,4
1402	31,45	22,45	22,35
1508	33,95	22,5	22,35
1787	39,8	22,25	22,25
1872	41,55	22,2	22,2
1960	43,1	22,0	22,2
2004	44,2	22,05	22,2
2060	45,85	22,25	22,15

$a' = 22,8 \times 10^{-7}$; $b = -3,05 \times 20^{-11}$.

t	W	$\frac{W - W_0}{W_0 t}$
0°	0,900	—
35,8	1,016	360×10^{-5}
48,5	1,061	369
60,6	1,101	368
66,8	1,121	368
69,7	1,131	368
97,9	1,219	372